



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

763 GEN POOL PAINT

Çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise 763 GEN POOL PAINT kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve klor karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında, arıtma ve denge depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Beton, sıva ve şap üzerinde.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı: Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey küp malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey tamirleri boşluk deliklerin doldurulması Tamir Harcı ile yapılmalıdır, çok bozuk yüzeylerde 658 GENFLOOR HB TOPCOAT epoksi arakat uygulaması tavsiye edilir. Astar uygulamasında beton yüzeylere 640 GENFLOOR PRIMER kullanılması tavsiye edilir. Mermer, granit, fayans, seramik ve benzeri parlak yüzeyler için astar olarak 641 GENFLOOR SERAMİK ASTARI, 0,200 - 0,250 kg/m² sarfiyat ile kullanılmalıdır.

Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey 601 GENEPOX PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması: Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika karıştırınız.

Uygulama şekli: Fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Hazırlanan karışım 30 dakika içerisinde tüketilmelidir. Uygulama sonrası Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

· Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL)	1,25 ± 0,10
· Viskozite A komp. (25°C, mPa.s)	1000 - 3000
· Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	67 ± 2
· Su aktarım hızı (kg/ m ² . h ^{0,5})	< 0,1 SINIF W3
· Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm ²)	Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm ²
· Su buharı geçirgenliği (m)	SD ≤ 5 SINIF I
· Karışım ömrü (23°C)	30 Dakika
· Çözücü	Organik çözücü
· Renk	Mavi. Diğer renk talepleri için firmamıza danışabilirsiniz
· Sarfiyat	1 kg/m ² (iki kat uygulama)
· Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan	Min. 16 m ² /set (iki kat uygulama)

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bulvarı
No:42. 34956. Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel:0090(216)4992622 Fax:0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

763 GEN POOL PAINT

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj** : 16 kg set (A Komponent: 14 kg teneke kutu (Boya) + B komponent: 2 kg teneke kutu (sertleştirici))
- **Depolama Sıcaklığı** : 5 - 35 °C
- **Raf Ömrü** : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları** : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:42, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel:0090(216)4992622 Fax:0090(216)4992634