



## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GEN CLEAR UP

Uzun süreli dayanıma sahip şeffaf bir son kat olup su bazlı, özel silikon bağlayıcısı sayesinde uygulandığı yüzeye düşük kir tutma özelliği kazandırır. Dış ve iç cephe uygulanan su bazlı son kat boyaların parlaklık ve dayanımlarını arttırma amacıyla kullanımları idealdir.

#### KULLANIM ALANLARI

Su bazlı son kat boyalar, dekoratif uygulamalar, efekt uygulamaları (Metallic ürünleri) ve tekstürlü sistemlerde şeffaf bir kat olarak uygulanır. Ürün aynı zamanda neme karşı bariyer görevi görür.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Şeffaf
Hacmen katı madde oranı (Hacmen %)	31 ± 2 *
Parlama noktası	non-flammable

#### Uçucu organik bileşikler

\*Teorik olarak hesaplanmıştır

ISO EU şartlarına göre VOC: 11 gms/litre (teorik)

Yüzey sıcaklığı	10°C	23°C	40°C
Yüzey kuruması	12 saat	6 saat	2 saat
Sert kuruma	16 saat	8 saat	4 saat
İkinci kat uygulama, en az	12 saat	6 saat	2 saat

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz ve kuru olmalı; üzerinde bulunabilecek her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Tebeşirli ve tozlu tozlu yüzeylerde bulunan tüm gevşek malzeme sert kıllı fırça veya tel fırça ile temizlenmelidir.

#### UYGULAMA

Film kalınlığı, kuru (µm)	30
Film kalınlığı, yaş (µm)	93
Teorik yayılma oranı (m <sup>2</sup> /l)	66

Boyanacak yüzeyin sıcaklığı en az 10 °C ve havanın yüzeyde çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem yüzey civarında ölçülmelidir. Uygun kurumanın sağlanması için iyi bir havalandırma gerekmektedir.

**Sprey** Airless sprej (havasız tabanca) veya konvansiyonel sprej (havalı tabanca) kullanınız.  
**Fırça** Önerilir.  
**Rulo** Önerilir





## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GEN CLEAR UP

#### AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

**Ambalajlama Bilgileri** 2.5 KG ve 15 KG

**Depolama Koşulları** Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

#### SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

#### SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Gen Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Gen Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Gen Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

