



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜR ANTİPAS

Ürün tanımı:

Alkid bağlayıcı esaslı, antikorozyon astardır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

İç ve dış mekanlardaki tüm metal yüzeylerde kullanılır.

- Pas önleyici astar
- Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturur
- İyi yapışma
- Yüksek örtme gücü

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında arındırılmalıdır..

- Etiket üzerindeki mevcut "Uygulama Bilgilerine" göre uygulama yapılmalıdır.
- Boya katları arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu sentetik tiner ile temizleyiniz.
- Parlama noktası Min. 38°C'dir.
- Artan boyayı sıkıca kapağı kapanmış ambalajında muhafaza ediniz.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Doğrudan metal üzerine iki kat olarak fırça veya boya tabancası ile uygulanabilir. Boya tabancası (pistole vb.) uygulamasında sıçrama kayıplarından dolayı oluşan zayıflama gücü hesaplanırken göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir.

İnceltme oranı:

Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜR ANTİPAS

Kuruma Süresi:

Toz tutmama kurumasını 5-6 saatte; dokunma kurumasını 2-3 saatte; tam kurumasını 24 saatte tamamlar.

Teknik Özellikler:

Reçine Tipi: Alkid reçine

Renk: Gri-Kırmızı-Yeşil-Beyaz-Siyah

Parlaklık: MAT

Katı Madde (% ağırlıkça): 75 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 58 ± 2

Viskozite (25 C, KU): 100 ± 5

Yoğunluk (g/ml): 1.35 – 1,60

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 100 gr / m² alan uygulanabilir. (30 µm kuru film kalınlığı) arasında olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

0,500 Kg – 1 Kg – 3 Kg – 18 Kg – 20 Kg 'lık teneke metal ambalajda sunulur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜR ANTİPAS

- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Uyarılar:

R11. Kolay alevlenebilir.

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S29. Kanalizasyona dökmeyiniz.

S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634